

Seramik Yapıştırıcıları / Akriklilik Esaslı Yapıştırıcılar

AKRİKAN® 200

Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı

ÇSB Malzeme No: 10.300.2207

TANIMI

Akriklilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip pasta tipi seramik yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekânlarda,
- Düşey yüzeylerde,
- Seramik, fayans ve cam mozaiklerin yapıştırılmasında,
- Boyalı yüzeyler, alçı panel, alçı-sıva, çimentolu yonga levha, ahşap gibi yüzeyler üzerine seramik yapıştırılmasında,
- Eski kaplamalar üzerine seramik kaplanmasında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Beyaz renkli akrilik dispersiyon
Toz Yoğunluk	~ 1,60 kg/l
Kesme Yapışma Kuvveti	≥ 1 N/mm ² 28 gün (EN 1324)
Uzatılmış Açık Bekletme Süresi Çekme Yap. Kuvveti	Min. 30 dakika sonra ≥ 0,5 N/mm ² (EN 1346)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C arası
Kayma	≤ 0,5 mm (EN 1308)
Servis Sıcaklığı	-30°C / +80°C

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır, işçilikten tasarruf sağlar.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Çalışma süresi uzundur.
- Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

TÜKETİM

1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²

UYGULAMA

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama yüzeyindeki bozukluklar, yüzey derinliğine ve yapısına bağlı olarak, 24 saat önce uygun FIXA tamir harçları ile düzeltilmelidir.
- Islak hacim uygulamalarında seramik yapıştırıcısı kullanımından önce FIXA'nın uygun su yalıtım malzemeleri ile su yalıtım uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- Öncelikle, yapıştırıcı kuvvetlice uygulama yüzeyinin üzerine bastırılarak bir kontak tabakası oluşturulur ve daha sonra karo ebadına uygun seçilmiş bir dişli mala ile ürün taraklanır.
- Yapıştırıcının seramiğin arka tarafının en az %80'ine temas etmesi sağlanmalıdır.

- AKRİLAN 200'ün uygulama kalınlığı 3 mm'yi geçmemelidir, yüzeyi düzeltme ve doldurma amaçlı kullanılmamalıdır.
- Seramik ebadına uyumlu derz aralığı bırakılarak uygun **FIXA** derz dolgu malzemesi kullanılarak uygulama tamamlanmalıdır. Derz doldurma süresi 2 - 3 gündür.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız.
- Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz.
- Dış mekânlarda ve devamlı suya maruz kalan su deposu, havuz gibi alanlarda kullanılmamalıdır.
- Eski kaplama üzerine yapılan yapıtırmada kuruma süresi uzayabilir.

AMBALAJ

5 kg ve 15 kg'lık plastik kovalarda

RAF ÖMRÜ

+5°C ile +25°C arasında açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay boyunca saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı koruyunuz.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FIXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.