

STRAFİX®

Dekoratif Sıva C40 – Kalın Çizgi Dokulu (Beyaz)

TANIMI

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, **kalın çizgi dokulu**, son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak,
- İç ve dış cephe sıvalarının üzerine kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Beyaz renkli granül
Toz Yoğunluk	~ 1,40 kg/lt
Su Karışım Oranı	6 - 6,5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	5 dakika
Kap Ömrü	1,5 - 2 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Basınç Dayanımı	CS III; $\geq 3,5 - 7,5$ N/mm ² (EN 1015 – 11)
Bağ Dayanımı	$\geq 0,45$ N/mm ² (EN 1015-12)
Kılcal (Kapiler) Su Emme	W2; $C \leq 0,20$ kg/m ² .dakika ^{0,5}) (EN 1015-18)
Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı (μ)	≤ 15 (EN 1015-19)
Uygulama Kalınlığı	2 – 3 mm
Tam Kuruma Süresi	1 – 2 Gün
Servis Sıcaklığı	-20°C / +70°C

AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Kendine has kalın çizgi dokusu ile farklı bir dekoratif görünüm sağlar.
- Isı yalıtım sistemlerinin hatalı uygulamalarından kaynaklanan dalgalı görünüm düzeltilebilir.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Dış etkilere karşı dayanıklı olup yapıyı uzun yıllar korur.
- Su buharı geçirimli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Üzerine dış cephe boyaları uygulanabilir.

TÜKETİM

3 – 3,5 kg/m² (Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişir.)

UYGULAMA

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yüzeyi ve levhalar sağlam olup toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama öncesi **DECOPRIMER Dekoratif Sıva Astarı** yüzeye fırça veya rulo ile uygulanır.

HARCIN HAZIRLANMASI

- 25 kg STRAFIX Dekoratif Sıva C40 Kalın Çizgi Dokulu – Beyaz yaklaşık 6 - 6,5 lt temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım 1,5 - 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- Malzeme çelik mala ile uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye yayılmalıdır. Uygulama kalınlığı en büyük agregaya göre ayarlanmalıdır.
- En geç 10 dakika içerisinde, malzeme henüz ıslakken plastik perdah malası ile dikey hareketler yaparak sıvaya desen kazandırılmalıdır.
- Desen yönüne karar verip sıyırma işlemi aynı yöne doğru yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Mümkünse ara vermeden uygulama yapınız, ara verilmesi gerekirse yüzeyi yaklaşık 20 m²'lik alanlara bölerek ayrı ayrı uygulama yapınız.
- Plastik perdah uygulamasına en geç 10 dakika içerisinde geçerek sıvanın üzerinde film tabakası oluşmasına izin vermeyiniz.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulamadan sonra çimento prizini alana kadar yaklaşık 1 hafta içinde kar yağışı veya şiddetli soğuk bekleniyorsa uygulama yapılmamalı veya koruma önlemleri alınmalıdır.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapılmamalıdır.
- Ürün yağmur alan yatay yüzeylerde uygulanmamalıdır.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbalarda

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FIXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FIXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.