



SS 934 CONSTRUCTION

Nötral Yapı, İnşaat Silikonu

Yüksek kaliteli, tek bileşenli, %100 silikon mastiktir. Solvent içermez. Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilir. VOC (Uçucu Organik Bileşikler) içeriği yaklaşık sıfır olarak tespit edilmiştir. Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez.



FIXA[®]
YAPI KİMYASALLARI

SS 934 CONSTRUCTION

Nötral Yapı, İnşaat Silikonu

→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Yoğunluk	Kabuk Bağlama Süresi	Shore A Sertliği
Silikon Esaslı Mastik	Parlak: 1,02 ± 0,02 g/cm³ Mat: 1,35 ± 0,08 g/cm³	Parlak: 20 ± 5 Dakika Mat: 20 ± 5 Dakika	Parlak: 20 ± 5 Mat: 30 ± 5
Kopmaya Dayanım	Kürlenme Hızı	Kopmada Uzama	
Parlak: ≥ 1 MPa Mat: ≥ 1 MPa	Parlak: 3 mm / 24 saat Mat: 3 mm / 24 saat	Parlak: > %500 (14 Gün) Mat: > %400 (14 Gün)	
Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı		
+5°C / +40°C	-40°C / +150°C		



→ Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekânlarda,
- ✓ Her türlü alüminyum giydirme dış cephe fuga ve derz birleşiminde,
- ✓ Yapı derzlerinde sızdırmazlık malzemesi olarak,
- ✓ Banyo, mutfak, duşakabin, lavabo, evye, tezgah vb birleşme yerlerinde,
- ✓ Cam takma ve montaj işlerinde,
- ✓ Cam, alüminyum ve sırlı yüzeylerin birleşme kombinasyonlarında,
- ✓ Pencere sızdırmazlık bölgelerinde,
- ✓ Soğuk hava deposu izolasyonunda,
- ✓ Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amacıyla,
- ✓ Nötral özelliği sayesinde tüm fuga ve derz dolgu uygulamalarında kullanılır.

→ Avantajları

- ✓ Solvent içermez, bu sayede uzun ömürlüdür. Çekme, büzüşme, akma, soyulma yapmaz.
- ✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz. Dış mekânlarda rahatça kullanılabilir.
- ✓ Yüksek yapışma özelliği sayesinde birleşme yerlerindeki minimum hareketleri, oynamaları tolere eder ve sızdırmazlık özelliklerini korur.
- ✓ Beş mislinden fazla uzama ve deforme olmadan geri toplama özelliğine sahiptir.
- ✓ Kürlendikten yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez. Aşınmaya dayanıklıdır.
- ✓ Küf, mantar oluşturmaz, kokusuzdur.
- ✓ Kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile (-40°C ve +150°C) elastikiyetini korur.
- ✓ Deterjan, temizlik malzemesi ve seyreltilmiş kimyasal çözeltilere karşı dayanıklıdır.

→ Tüketim

Derz Genişliği (mm)	Derz Genişliği (mm)	Tüketim ml (1 m için)	Parlak Tüketim g (1 m için)	Mat Tüketim g (1 m için)
5	5	25	26	34
10	10	100	102	135
20	12	240	245	324

→ Ambalaj

300 ml'lik kartuş ambalajında

600 ml'lik alüminyum sosis ambalajında

f /fixayapikimyasallari

@fixayapi

fixa_yapi_kimyasallari

in Fixa Yapı Kimyasalları

musteriiliskileri@fixa.com.tr

www.fixa.com.tr